

Primer 100

Revisione: 18/10/2022

Pagina 1 Di 1

Specificazioni

Base	Poliuretano
Consistenza	Fluido
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica e reazione con l'umidità
Densità	1,03 g/ml
Punto di infiammabilità	24 °C
Tempo di essiccazione (23°C e 50% R.H.)	Ca. 60 min (20°C/ 65% umidità relativa)
Consumo (*)	Ca. 5 m ² /L
Temperatura di applicazione	5 °C → 25 °C

(*) questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati. ** Le informazioni si riferiscono al prodotto completamente polimerizzato.

Descrizione prodotto

Primer 100 è un primer universale a base di poliuretano per supporti porosi.

Proprietà

- Liquido sottile, semplice da applicare
- Adatto a tutti i sigillanti professionali a base di poliuretano, polisolfuro e polimeri MS

Applicazioni

- Tutte le superfici porose.
- Lati dei giunti di giunti di espansione.
- Lati dei giunti di materiali porosi con pressione dell'acqua elevata.

Confezione

Colore: trasparente

Confezione: Latta in alluminio da 500 ml

Stoccaggio

12 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C. Protezione dal gelo.

Substrati

Substrati: Tutti i substrati da costruzione comuni e porosi

Natura: portante, pulito, asciutto, polvere e grasso.

Metodo di lavorazione

Raccomandazione: dopo l'applicazione attendere minimo 1 ora e massimo 4 ore prima di applicare qualsiasi sigillante per giunti.

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Metodo di applicazione: Applicare con un pennello o un rullo in un unico strato di copertura.

Pulizia: Con alcol bianco subito dopo l'utilizzo (non polimerizzato)

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Indossare sempre guanti e occhiali.

Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Note

- Se il tempo di attesa massimo è trascorso prima dell'applicazione, applicare un nuovo strato di Primer 100.
- Se il prodotto è stato stoccato a temperature superiori (> 25°C), è possibile che il prodotto diventi inutilizzabile prima della data di scadenza.

Responsabilità

Il contenuto di questa scheda tecnica è il risultato di test, controlli ed esperienza. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. È responsabilità dell'utente determinare con i propri test se il prodotto è adatto all'applicazione.